

昭和44年(1969)規格制定

種類

種類	呼び径			備考
	A形	B形	C形	
普通管	1000 ~ 2400	1000 ~ 2000	1000 ~ 2400	

寸法

呼び径	内径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)		
			A形	B形	C形
1000	1000	82	2430	2430	2360
1100	1100	88	2430	2430	2360
1200	1200	95	2430	2430	2360
1350	1350	103	2430	2430	2360
1500	1500	112	2430	2430	2360
1650	1650	120	2430	2430	2360
1800	1800	127	2430	2430	2360
2000	2000	145	2430	2430	2360
2200	2200	160	2430		2360
2400	2400	175	2430		2360

外圧強さ 単位: kg/m

呼び径	ひび割れ	破壊
1000	5200	10400
1100	5400	10800
1200	5600	11200
1350	6000	12000
1500	6400	12800
1650	6800	13600
1800	7200	14400
2000	7700	15400
2200	8200	16400
2400	8700	17400