

昭和37年(1962)改正

種類		
種別	内径(mm)	用途
普通管	75 ~ 1800	内圧のかからない場合
圧力管	試験水圧	内圧のかかる場合
	1kg/cm ²	
	2kg/cm ²	
	3kg/cm ²	
	4kg/cm ²	
	5kg/cm ²	
	6kg/cm ²	
	8kg/cm ²	
10kg/cm ²		

寸法			
呼び径	内径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)
75	75	25	2000
100	100	25	2000
125	125	25	2000
150	150	26	2000
200	200	27	2000
250	250	28	2000
300	300	30	2000
350	350	32	2000
400	400	35	2430
450	450	38	2430
500	500	42	2430
600	600	50	2430
700	700	58	2430
800	800	66	2430
900	900	75	2430
1000	1000	82	2430
1100	1100	88	2430
1200	1200	95	2430
1350	1350	103	2430
1500	1500	112	2430
1650	1650	120	2430
1800	1800	127	2430

*呼び径400以上の管の長さは当分の間2400mmとすることができる。

外圧強さ 単位:kg/m

呼び径	ひび割れ	破壊
75	2300	3300
100	2000	3000
125	1800	2700
150	1600	2500
200	1400	2200
250	1300	2000
300	1400	2000
350	1500	2200
400	1600	2400
450	1700	2700
500	1800	3000
600	2000	3600
700	2200	4300
800	2400	4900
900	2600	5500
1000	2800	6100
1100	2900	6700
1200	3000	7300
1350	3200	8300
1500	3400	9300
1650	3600	10300
1800	3800	11300