

昭和40年(1965)改正

種類						
種類	呼び径			用途		
	A形	B形	C形			
普通管	75 ~ 1800	75 ~ 900	900 ~ 1800	内圧のかからない場合		
圧力管	試験水圧			内圧のかかる場合		
	1kg/cm <sup>2</sup>	75 ~ 1800	75 ~ 900			-
	2kg/cm <sup>2</sup>	75 ~ 1800	75 ~ 900			-
	3kg/cm <sup>2</sup>	75 ~ 1800	75 ~ 900			-
	4kg/cm <sup>2</sup>	75 ~ 1800	75 ~ 900			-
	5kg/cm <sup>2</sup>	75 ~ 1000	75 ~ 900			-
	6kg/cm <sup>2</sup>	75 ~ 800	75 ~ 800			-
	8kg/cm <sup>2</sup>	75 ~ 600	75 ~ 600			-
10kg/cm <sup>2</sup>	75 ~ 400	75 ~ 400	-			

寸法					
呼び径	内径(mm)	厚さ(mm)	長さ(mm)		
			A形	B形	C形
75	75	25	2000	2000	
100	100	25	2000	2000	
125	125	25	2000	2000	
150	150	26	2000	2000	
200	200	27	2000	2000	
250	250	28	2000	2000	
300	300	30	2000	2000	
350	350	32	2000	2000	
400	400	35	2430	2430	
450	450	38	2430	2430	
500	500	42	2430	2430	
600	600	50	2430	2430	
700	700	58	2430	2430	
800	800	66	2430	2430	
900	900	75	2430	2430	2360
1000	1000	82	2430		2360
1100	1100	88	2430		2360
1200	1200	95	2430		2360
1350	1350	103	2430		2360
1500	1500	112	2430		2360
1650	1650	120	2430		2360
1800	1800	127	2430		2360

外圧強さ 単位: kg/m

呼び径	ひび割れ	破壊
75	2300	3300
100	2000	3000
125	1800	2700
150	1600	2500
200	1400	2200
250	1300	2000
300	1400	2000
350	1500	2200
400	1600	2400
450	1700	2700
500	1800	3000
600	2000	3600
700	2200	4300
800	2400	4900
900	2600	5500
1000	2800	6100
1100	2900	6700
1200	3000	7300
1350	3200	8300
1500	3400	9300
1650	3600	10300
1800	3800	11300